




SCAN ME

REPARATURASPHALT



EINSATZGEBIETE

- **Professionelle Sanierung** von Straßen aller Belastungskategorien
- **Dauerhafte Sanierung von Schlaglöchern**
- Herstellung von **Anrampungen**
- **Ausgleich von Niveauunterschieden**
- **Verfüllung von Künetten**
- **Asphaltieren rund um Straßeneinbauten** (z. B. Einlaufgitter, Leitpflöcke, Leitschienen, Straßenlaternen)
- **Kleinflächensanierung** bei Hauszugängen, Hauszufahrten, Parkplätzen



AUF EINEN BLICK

Straßenbau-Asphalt für jeden Anwendungsbereich

- ✓ **Verschiedene Kornabstufungen**
- ✓ **Vielseitig einsetzbar**
- ✓ **Nach Einbau sofort befahrbar**
- ✓ **Härtet mit Wasser aus**
- ✓ **Höchste Festigkeit**



REPARATURASPHALT

REPHALT® ist ein kalt verarbeitbarer und reaktiv aushärtender Reparatursphalt gemäß RVS 08.97.01 – für Asphaltierungsarbeiten in klein- und großflächigen Bereichen.



1

Für optimale Haftung wird die Vorbehandlung mit REAKTIV PRIMER* empfohlen.



2

REPHALT® mit ca. 2 M% Wasserhomogenvermischen und anschließend auf die Schadstelle aufbringen.



3

Den Reparatursphalt mit einem Rechen oder einer Kelle leicht überhöht einbauen.



4

Mit Stampfer* gut verdichten. Bei größeren Flächen wird eine Walze oder Rüttelplatte empfohlen.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, Staub und Fetten sein. Kann auch bei Temperaturen knapp unter 0 °C verarbeitet werden.

VERBRAUCH

Bei einer mittleren Einbaustärke von 1 cm benötigt man für 1 m² einen 25 kg Eimer REPHALT®.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
REPHALT® 0/4	60000	25 kg	24 Eimer
REPHALT® 0/8	60001	25 kg	24 Eimer
REPHALT® 0/2	60002	25 kg	24 Eimer
REPHALT® 0/11	60004	30 kg	27 Eimer
REPHALT® 0/4	60005	14 kg	72 Säcke
REPHALT® 0/8	60006	14 kg	72 Säcke
REPHALT® 0/2	60007	14 kg	72 Säcke

*Zu beziehen bei VIALIT



Die Verdichtung ist für die Dauerhaftigkeit der Sanierung entscheidend – je nach Einbaustärke und Größtkorn wird ein lagenweiser Einbau empfohlen!

Alle verwendeten Arbeitsgeräte können mit im Straßenbau üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Nach Fertigstellung kann die reparierte Stelle wieder befahren werden!

REPHALT® ist in den Körnungen 0/2, 0/4, 0/8 und 0/11 erhältlich.



www.vialit.at